



昆山市创易电子有限公司  
苏州昶赢电子科技有限公司

电话: 0512-55160551

传真: 0512-57710863

产品信息

<b>类别:</b>	PET 硅胶带、电镀胶带	<b>型号:</b>	CY-413D
<b>胶带组成:</b>	基 材: 聚酯薄膜	胶粘剂:	硅胶
<b>性能指标:</b>			
指 标	单 位	标 准	检测标准
基材厚度	mm	0.028	GB/T 7125-1999
胶水厚度	Mm	0.027	GB/T 7125-1999
总厚度	Mm	0.055	GB/T 7125-1999
粘着力	Kg/25mm	0.6~0.7	GB/T 2792-1998
拉伸强度	Mpa	189	GB/T 7753-1987
断裂伸长率	%	120~130	GB/T 7753-1987
热收缩率	150℃30 分钟	1.31	/
耐 温 性	℃	200~-40	/
长度	m	33	/
<b>特 性:</b> 本产品为聚酯薄膜基材涂布耐高温硅酮胶而成, 有耐高温、抗腐蚀、高粘着力、柔软妥帖和再撕离不残胶等特性, 适用于电子制造工业。			
<b>用 途:</b> 表面贴装/变压器制造			
<b>颜 色:</b> 绿色, 透明色, 红色, 蓝色, 黄色, 雾白色等			
<b>运输及储存:</b> 半产品在搬运、贮存时应保质竖放, 并避免出现挤压胶面现象; 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下, 避免阳光照射、冷冻和高温; 在温度 20℃~30℃, 湿度 50%~70%条件下。			
<b>使用注意事项:</b> 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染			
<b>其 它:</b> 符合欧盟 RoHS 指令的要求			
<b>备 注:</b> 本产品的性能指标是根据国标检测的结果, 在实际使用中, 因使用环境、基材、方法等不同, 产品所表现出的实际性能也会出现各种差异, 请务必在试用合格后再做大批量使用。			
编 制: Sunny	审 核: 郭水明	批 准: 潘继政	
发行日期: 2012-4-11		版 本: B/3	