



# FLUX SK-10 环保助焊剂



## 产品介绍：

透明喷剂具有黏性，干燥形成保护膜后，可直接焊接，不需将 SK-10 去除，如此将增强焊接效果。

## 产品应用：

1. 尚未焊接之 PCB 半成品喷涂 SK-10，可有效预防湿气、灰尘影响制程，例如降低被焊接金属(铜、锡、铅、黄铜、钢)、焊接接点与金属电线引脚的氧化现象，将延长库存品的库存时间。
2. SK-10 可有效确保焊接时的焊接效果，降低假焊发生的几率。
3. 本产品无铅不含氯，适用无铅制程(协助无铅焊条确实焊接)，符合 DIN 8511 T2 标准。
4. 使用桶装时，可搭配油漆刷使用。
5. 采取浸泡方式时，浸泡时间与 SK-10 附着厚度成反比，但存放于大气中，时间越久，湿气将水解 SK-10 薄膜，所以在焊接制程结束后，可用 KONTAKT PCC 除去 SK-10 并以 PS-70、U-71 或 KF-1280 等 PCB 专用三防漆加以保护。
6. 可用于焊接严重氧化之导体、可有效保护铅电池铸造零件的焊接力。

## 技术数据：

规格：200ML / 1L



外观：透明无色	桶装比重/密度(20°C) : 0.81g/cm <sup>3</sup>
气味：溶剂味	桶装闪点：<0°C
罐装比重/密度(20°C) : 0.82g/cm <sup>3</sup>	桶装操作温度范围：0 °C to 60 °C
罐装闪点：<0°C	桶装喷涂面积：4.7 m <sup>2</sup>

罐装操作温度范围 : 0 °C to 60 °C	桶装干燥时间 : 30min
罐装喷涂面积 : 0.7 m <sup>2</sup>	建议去除剂 : K-50 & PCC

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

[www.crc-chemical.cn](http://www.crc-chemical.cn)