

一、简介

中纤带又称聚酯纤维捆绑带、柔性打包带、高强纤维捆扎带等。中纤带集钢带的强度和塑钢带的韧度于一身，具有抗拉强度高、抗冲击性好、保护被捆物品表面、捆扎操作简便等特点。使用配套的金属打包扣可以使包装更坚固和方便，是国际上认可的环保型打包带。

1、坚固程度可媲美钢铁、轻便并且柔软 2、不存在会损伤货物的锋利边缘 3、不会生锈或腐烂、可适应各种气候条件 4、高拉伸性、能始终保持高度的张力不变形 5、能有效吸收运输过程中的震动，防止松脱 6、使用简单快捷、灵活适用于各种要求，使用安全方便拆除 7、可配合专用拉紧器使用，可以更好收紧和切断





二、编织打包带技术参数

编号	宽度	拉力	米数/卷	配套打包扣规格
WT 13 PES	13 mm	375daN	1100	WF13 G 3.3 镀锌
WT 16 PES	16 mm	450daN	850	WF16 G 3.5 镀锌
WT 16B PES	16 mm	600daN	600	WF16 G 3.5 镀锌
WT 19 PES	19 mm	580daN	600	WF19 G 4.0 镀锌
WT 19B PES	19 mm	750daN	500	WF19 G 4.0 镀锌
WT 25 PES	25 mm	1000daN	500	WF25 G 5.0 镀锌
WT 25B PES	25 mm	1200daN	500	WF25 P 5.0 磷化
WT 32 PES	32 mm	1600daN	250	WF32 G 7.0 镀锌

三、纤维复合打包带技术参数

编号	宽度	拉力	米数/卷	配套打包扣规格
WT 13 KF	13 mm	300daN	1100	WF13 G 3.3 镀锌
WT 16 KF	16 mm	425daN	850	WF16 G 3.5 镀锌
WT 16B KF	16 mm	550daN	600	WF16 G 3.5 镀锌
WT 19 KF	19 mm	475daN	600	WF19 G 4.0 镀锌
WT 19B KF	19 mm	625daN	500	WF19 G 4.0 镀锌
WT 25 KF	25 mm	790daN	500	WF25 G 5.0 镀锌
WT 25B KF	25 mm	930daN	450	WF25 P 5.0 磷化
WT 32 KF	32 mm	2000daN	250	WF32 G 7.0 镀锌

耐磨性强，表面经 PU 硬化处理。

符合欧洲标准 EN1492-1: 2000 和中国行业标准 JB/T8521-1997。

四、产品应用



